

**CENTRUM BADANIA BETONÓW**

28-366 Małogoszcz ul. Warszawska 110

| | | |
|-----------------|----------------------|---------------------|
| CBB Małogoszcz: | tel. 041 - 248 79 51 | fax 041 - 248 75 31 |
| CBB Kujawy: | tel. 052 - 586 55 32 | fax 052 - 586 55 31 |

ZLECENIODAWCA:Comfort Invest
Ryczywół**RODZAJ BADANIA:**Badanie wytrzymałości na ściskanie
wg PN-EN 12390-3**PRZEDMIOT BADANIA:**

Próbki betonowe C 16/20

PRÓBKİ DO BADAŃ:

150x150x150 mm

Data przyjęcia: 19.08.2014

Data produkcji: 13.08.2014

Data badania: 10.09.2014

Wiek próbki: 28 dni.

WYNIKI BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI

w/g PN-EN 12390-3

| Nr próbki | Data produkcji, oznaczenie: | Masa [g] | Wytrzymałość [MPa] |
|-----------|-----------------------------|----------|--------------------|
| 1 | 13.08.2014 | 7778,3 | 31,3 |
| 2 | 13.08.2014 | 7695,8 | 32,4 |
| 3 | 13.08.2014 | 7829,6 | 32,8 |

DATA: 10.09.2014

Opracował : Agnieszka Klabacha

LAFARGE CEMENT S.A.
CENTRUM BADANIA BETONÓW
Cementownia Kujawy w Bielawach
88-192 Piechcin
tel: (52) 586 55 32, fax (52) 586 55 31

Specjalista ds. Betonu
Agnieszka Klabacha
Agnieszka Klabacha