

**CENTRUM BADANIA BETONÓW**

28-366 Małogoszcz ul. Warszawska 110

CBB Małogoszcz:	tel. 041 - 248 79 51	fax 041 - 248 75 31
CBB Kujawy:	tel. 052 - 586 55 32	fax 052 - 586 55 31

**ZLECENIODAWCA:**Comfort Invest  
Ryczywół**RODZAJ BADANIA:**Badanie wytrzymałości na ściskanie  
wg PN-EN 12390-3**PRZEDMIOT BADANIA:**

Próbki betonowe C 25/30

**PRÓBKI DO BADAŃ:**

100x100x100 mm

Data przyjęcia: 19.08.2014

Data produkcji: 13.08.2014

Data badania: 10.09.2014

Wiek próbki: 28 dni.

**WYNIKI BADAŃ WYTRZYMAŁOŚCI**

w/g PN-EN 12390-3

Nr próbki	Data produkcji, oznaczenie:	Masa [g]	Wytrzymałość [MPa]
1	13.08.2014	2329,0	39,6
2	13.08.2014	2307,7	39,6
3	13.08.2014	2314,5	38,4

DATA: 10.09.2014

Opracował : Agnieszka Klabacha

LAFARGE CEMENT S.A.  
CENTRUM BADANIA BETONÓW  
Cementownia Kujawy w Bielawach  
88-192 Piechcin  
tel: (52) 586 55 32, fax (52) 586 55 31

Specjalista ds. Betonu  
*Agnieszka Klabacha*  
Agnieszka Klabacha